

ガスケットOリング 標準価格表 ※実売価格はお問合せ下さい。

O シ リ ー ズ	型式	FKM	3元FKM	特殊FKM	FFKM	特殊FFKM	EPDM
		O-50	71	627	627	5,120	5,520
	O-100	92	844	844	6,420	6,920	71
	O-200	115	1,020	1,020	7,180	7,740	92
	O-400	129	1,090	1,090	8,510	9,170	92

O V シ リ ー ズ	容器内径	FKM	3元FKM	特殊FKM	FFKM	特殊FFKM	EPDM
	φ16	56	366	1,630	2,150	6,590	54
	φ21	68	446	1,980	2,640	7,430	54
	φ26	80	528	2,340	3,120	8,270	61
	φ31	87	570	2,520	3,700	9,100	61
	φ36	99	650	2,880	4,050	9,940	68
	φ41	112	732	3,240	4,310	10,900	68
	φ46	131	812	3,600	4,920	11,800	78
	φ51	131	812	3,600	5,160	12,600	78
	φ56	157	974	4,310	5,840	13,400	91
	φ61	169	1,060	4,680	6,070	14,300	91
	φ66	169	1,060	4,680	6,280	17,000	103
	φ71	183	1,140	5,040	6,870	17,800	103
	φ76	195	1,220	5,390	7,380	18,500	122
	φ81	195	1,220	5,390	7,870	19,500	122
	φ86	209	1,310	5,760	8,070	20,300	141
	φ91	228	1,310	5,760	8,480	21,200	157
φ96	244	1,390	6,120	9,660	22,600	185	
φ101	258	1,470	6,470	9,700	23,700	185	
φ106	272	1,550	6,830	10,100	24,300	195	
φ111	286	1,630	7,200	10,500	25,200	195	

O C シ リ ー ズ	容器内径	FKM	3元FKM	特殊FKM	FFKM	特殊FFKM	EPDM
	φ11.0	38	220	170	1,240	2,340	56
	φ16.0	56	370	290	2,150	3,930	54
	φ21.0	68	450	360	2,640	4,620	54
	φ26.0	80	530	420	3,120	5,370	61
	φ36.0	99	660	520	4,050	6,940	68
	φ41.0	112	740	580	4,310	7,460	68
	φ56.0	157	980	770	5,840	9,540	91
	φ71.0	183	1,140	900	6,870	11,700	103
	φ81.1	195	1,220	970	7,870	12,900	122
	φ96.0	244	1,390	1,100	9,660	16,900	185
	φ106.3	286	1,630	1,290	10,500	17,900	195
	φ131.8	357	1,960	1,610	12,600	21,000	361
	φ157.2	901	5,120	4,040	43,700	69,500	641
	φ208.3	1,180	6,660	5,260	56,000	89,100	950
φ259.4	1,440	8,120	6,420	70,600	113,000	1,190	
φ308.5	1,880	11,200	8,780	98,800	158,000	1,350	

攪 拌 機	トルク	FKM	3元FKM	特殊FKM	FFKM	特殊FFKM	EPDM
	0.3N	47	261	261	1,310	2,500	54
	0.65N						
	1.0N						
	2.0N						

リング材料の特徴 (耐薬品性目安: ◎最適 ○適正あり △影響あり ×不適)

材料の系統	上限目安	スチーム	無機酸類	有機酸類	アルカリ	アルコール	アミン類	ガスシール性
FKM	220℃	×	△~×	○	○	○~×	×	◎
3元FKM	200℃	◎	◎	△	○	◎~○	×	◎
特殊FKM	200℃	○	◎	○	◎	◎~○	○	○
FFKM	200℃	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○
特殊FFKM	300℃	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎~○
EPDM	130℃	△	◎~△	○~×	◎	◎~○	○	◎~×